

**SWCC・FURUKAWA**

年      月      日  
仕様書番号：SF-121X54

**殿**

600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル

**仕様書**

(SHVV)

**SFCC株式会社**

600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル  
(SHVV)

#### 1. 適用規格

この仕様書の適用規格を次に示す。特に指定のない限り、規格は最新版を適用する。

JCS 4355	600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル
JIS C 3005	ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法

#### 2. 構造

付表、断面図及び次による。

- (1) 導体 : JIS C 3102 に準じた電気用軟銅線による円形より線
- (2) 絶縁体 : 特殊耐熱ビニル  
平均厚さ : 付表の値の 90%以上  
最小厚さ : 付表の値の 80%以上
- (3) 線心の識別 : 絶縁体又は絶縁体表面の着色による。  
単心 : 黒  
2 心 : 黒・白  
3 心 : 黒・白・赤  
4 心 : 黒・白・赤・緑
- (4) 線心のより合せ : 多心の場合、線心の必要条数を適切な介在と共ににより合わせ、  
必要によりその上に適切なバインダを施す。
- (5) シース : 耐熱ビニル  
色 : 黒  
平均厚さ : 付表の値の 90%以上  
最小厚さ : 付表の値の 85%以上

#### 3. ケーブルの表示

適切なところに少なくとも次の事項を連続表示する。

- (1) ブランド名(SWCC・FURUKAWA)
- (2) 記号(SHVV)
- (3) 電気用品表示(PSE マーク)…電気用品の対象品に限る。
- (4) 製造業者略号
- (5) 耐熱の旨の表示(タイガ)
- (6) 製造年
- (7) 鉛フリービニルの表示(LFV)

#### 4. 試験

JIS C 3005 により工場出荷前に次の試験を行う。

- (1) 外観
- (2) 構造
- (3) 導体抵抗
- (4) 耐電圧
- (5) 絶縁抵抗

## 5. 包装

1条ずつドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷の恐れがないように適切な方法で行う。

## 6. その他


ケーブルグランドやパッキン等の使用により完成品外径に公差指定が必要な場合は、弊社にあらかじめご相談下さい。

## 7. 特性

下表の通りとする。


項目		特性		
導体抵抗		付表の値以下		
耐電圧	水中	付表の試験電圧に1分間耐えること。		
	空中	付表の2倍の試験電圧に1分間耐えること。		
絶縁抵抗		付表の値以上		
絶縁体及びシースの引張り	絶縁体	引張強さ	15MPa 以上	
		伸び	150%以上	
	シース	引張強さ	10MPa 以上	
		伸び	120%以上	
加熱 (120±3°C × 120 時間)	絶縁体、シース	引張強さ	加熱前の値の 90%以上	
		伸び	加熱前の値の 80%以上	
耐油 (85±2°C × 4 時間)	絶縁体	引張強さ	(管状) 浸油前の値の 85%以上 (ダンベル状) 浸油前の値の 80%以上	
		伸び	(管状) 浸油前の値の 85%以上 (ダンベル状) 浸油前の値の 60%以上	
		引張強さ	浸油前の値の 80%以上	
		伸び	浸油前の値の 60%以上	
	(150±3°C)	絶縁体	表面上にひび、割れを生じないこと。	
		シース		
低温巻付け (-10±1°C)		絶縁体		
耐寒 (-15±0.5°C)		シース	試験片が破壊しないこと。	
加熱変形	(140±3°C)	絶縁体	厚さの減少率 30%以下	
	(120±3°C)	シース		
難燃(傾斜試験)		完成品	60秒以内に自然に消えること。	

## 識別図




## 断面図

单心



例：3 心



付表 600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル (SHVV)

線心数	導体			絶縁体 厚さ	シース 厚さ	仕上 外径 (約)	概算 質量 (参考値)	電気特性		
	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	外径 (参考) mm					最大 導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	最小 絶縁 抵抗 (20°C) MΩ・km
1	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	6.4	65	9.24	1500	50
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	7.0	85	5.20	1500	50
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	8.0	115	3.33	1500	50
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	9.0	155	2.31	1500	50
	14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	11.0	235	1.30	2000	40
	22	7/2.0	6.0	1.6	1.5	12.5	335	0.824	2000	40
	38	7/2.6	7.8	1.8	1.5	14.5	515	0.487	2500	40
	60	19/2.0	10.0	1.8	1.5	17.0	750	0.303	2500	30
	100	19/2.6	13.0	2.0	1.5	20	1190	0.180	2500	30
	150	37/2.3	16.1	2.2	1.6	24	1760	0.118	3000	20
	200	37/2.6	18.2	2.4	1.7	27	2230	0.0922	3000	20

線心数	導体			絶縁体 厚さ	シース 厚さ	仕上 外径 (約)	概算 質量 (参考値)	電気特性		
	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	外径 (参考) mm					最大 導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	最小 絶縁 抵抗 (20°C) MΩ・km
2	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	10.5	120	9.42	1500	50
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	11.5	165	5.30	1500	50
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	13.5	230	3.40	1500	50
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	15.5	320	2.36	1500	50
	14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	18.5	490	1.33	2000	40
	22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	22	720	0.840	2000	40
	38	7/2.6	7.8	1.8	1.7	27	1120	0.497	2500	40
	60	19/2.0	10.0	1.8	1.9	32	1680	0.309	2500	30
	100	19/2.6	13.0	2.0	2.2	39	2700	0.184	2500	30
	150	37/2.3	16.1	2.2	2.5	47	4020	0.120	3000	20
	200	37/2.6	18.2	2.4	2.7	52	5070	0.0940	3000	20

付表 600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル (SHVV)

線心数	導体			絶縁体 厚さ	シース 厚さ	仕上 外径 (約)	概算 質量 (参考値)	電気特性		
	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	外径 (参考) mm					最大 導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	最小 絶縁 抵抗 (20°C) MΩ・km
3	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	11.0	155	9.42	1500	50
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	12.0	220	5.30	1500	50
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	14.5	315	3.40	1500	50
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	16.5	430	2.36	1500	50
	14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	20	685	1.33	2000	40
	22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	24	1010	0.840	2000	40
	38	7/2.6	7.8	1.8	1.8	29	1600	0.497	2500	40
	60	19/2.0	10.0	1.8	2.0	34	2370	0.309	2500	30
	100	19/2.6	13.0	2.0	2.3	42	3840	0.184	2500	30
	150	37/2.3	16.1	2.2	2.6	50	5690	0.120	3000	20
	200	37/2.6	18.2	2.4	2.8	56	7200	0.0940	3000	20

線心数	導体			絶縁体 厚さ	シース 厚さ	仕上 外径 (約)	概算 質量 (参考値)	電気特性		
	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	外径 (参考) mm					最大 導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	最小 絶縁 抵抗 (20°C) MΩ・km
4	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	11.5	190	9.42	1500	50
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	13.0	275	5.30	1500	50
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	15.5	395	3.40	1500	50
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	18.0	545	2.36	1500	50
	14	7/1.6	4.8	1.4	1.6	22	870	1.33	2000	40
	22	7/2.0	6.0	1.6	1.7	26	1310	0.840	2000	40
	38	7/2.6	7.8	1.8	1.9	32	2070	0.497	2500	40
	60	19/2.0	10.0	1.8	2.1	38	3080	0.309	2500	30
	100	19/2.6	13.0	2.0	2.5	47	5010	0.184	2500	30